

Description du montage (*sample installation*)

Le produit est suspendu dans le volume de la salle
(*the product is suspended into the room volume*)

Montage type (*mounting method*) :

Spécifique (*specific*)

Masse surfacique (*area specific mass*) :

0,90 kg/m²

Surface testée (*tested surface*) :

10,60 m²

Température (*temperature*) :




15,4 °C

Pression (*pressure*) :

1022 hPa

Humidité relative (*relative humidity*) :

54 %



Volume salle (*room volume*) :

201,8 m³

Nombre de diffuseurs (*number of diffusers*) :

8

Analyseur (*analyser*)

Type de moyennage (*averaging*) :

exponentiel (*exponential*)

Nombre de spectre (*spectrum number*) :

85

Intervalle de temps (*time interval*) :

75 ms

Temps d'intégration du signal (*integration time*) :

1/16 s

Intervalle calcul du Tr (*RT computing interval*) :

20 dB

Nombre de mesures (*number of measurements*) :

24

Microphones (*microphones*)

Nombre de microphones (*number of microphones*) :

6

Source sonore (*sound source*)

Type de bruit (*noise type*) :

large bande (*wild band*)

Niveau de la source (*source level*) :

105 dB

Cône diffuseur (*diffusing cone*) :

non (*no*)


Nombre positions (*number of positions*) :

2

Résultat des mesures (tests result)

Freq (Hz)	T1 (s)	T2 (s)	α_s	α_p	
100	9,86	7,64	0,09	0,20	Graves (<i>low</i>) 0,35
125	8,39	5,50	0,19		
160	8,13	4,68	0,28		
200	9,53	4,24	0,40	0,50	
250	8,89	3,58	0,52		
315	8,03	3,04	0,63		
400	7,41	2,65	0,75	0,85	Medium (<i>medium</i>) 0,94
500	7,19	2,42	0,85		
630	7,18	2,20	0,98		
800	6,66	2,08	1,02	1,00	
1000	6,20	2,01	1,04		
1250	5,56	1,95	1,03		
1600	4,57	1,76	1,08	1,00	Aigus (<i>high</i>) 1,14
2000	3,84	1,63	1,09		
2500	3,24	1,48	1,14		
3150	2,73	1,35	1,16	1,00	
4000	2,37	1,25	1,17		
5000	2,04	1,14	1,20		

Courbe d'absorption (absorption curve)



Indice d'évaluation de l'absorption acoustique (weighted sound absorption coefficient)

α_w	0,8
Indicateurs de forme (shape indicator)	H
Classe d'absorption acoustique (sound absorption class)	B
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0,85

