



Résultat des mesures (*tests result*)

Freq (Hz)	T1 (s)	T2 (s)	A (m²)
100	9,64	8,94	0,07
125	8,11	7,54	0,08
160	8,88	7,13	0,23
200	9,99	7,40	0,29
250	9,33	6,41	0,40
315	8,47	5,04	0,66
400	7,95	4,37	0,84
500	8,11	3,95	1,06
630	7,95	3,74	1,15
800	7,66	3,56	1,23
1000	7,12	3,58	1,13
1250	6,56	3,56	1,05
1600	5,77	3,42	0,97
2000	4,74	3,11	0,90
2500	3,94	2,76	0,89
3150	3,36	2,51	0,82
4000	2,90	2,25	0,82
5000	2,38	1,88	0,93

**Graves (*low*)**  
0,29

**Medium (*medium*)**  
1,08

**Aigus (*high*)**  
0,89

Courbe d'absorption (*absorption curve*)